

MM TW

Povrstvení autoklávu

S výrobkem **MM TW** lze povrstvit kovové stěny tak, aby byly chráněny proti kavitaci a korozi, které způsobují v nádrži pod tlakem horké páry



Typické použití

- povrstvení čerpadel, ventilů, šoupátek, ropovodů
- povrstvení nádrží, sil, výměníků tepla a autoklávů
- obsluha a opravy starých kovových zařízení
- korozní ochrana
- zdravotnické projekty

Popis výrobku

MM TW Byl vyvinut speciálně pro oblast potravinářství a pitné vody, aby byly obroušené, erodované, zkorodované nebo poškozené kovové plochy opět použitelné. Výrobek zajistí plnou funkčnost a také vnější vzhled s vynikajícími technickými a navíc i antikorozními vlastnostmi.

Vlastnosti

- * odolnost proti chemickým a fyzickým vlivům
- * lze opravovat jako kov, to je brousit, frézovat, obrábět, vrtat závity, leštit
- * žádné smrštění, proto je vhodné použití u velkých ploch
- * dlouhá zpracovatelnost, krátká doba vytvrzení
- * vysoká mechanická odolnost

Materiálová kritéria

MM TW je dvousložkový polymerový systém složený ze 2 komponent, pryskyřice (komp. A) a tvrdidla (komp. B), který se míchá dohromady v určitém poměru. Není nutné žádné vážení nebo odměřování. Volba poměru závisí na druhu materiálu (ocel, litina, keramika apod.) a na viskozitě (tekutý nebo pastovácí)

Skladovatelnost 12 měsíců

Velikost balení

Dvojitě balení 250 g
500 g
1000 g

Příprava

Povrch zdrsnit, aby se zvýšila přilnavost (tím dobré ukotvení) a očistit přípravkem **DIAMANT Reiniger**. Zbytky po čištění musí být odstraněny a povrch musí být suchý. Pracovní teplota musí být optimální v rozmezí + 10°C/ +45°C.

Zpracování

Míšení

-Tvrdidlo (komp. B) nalít do nádoby pro pryskyřici (komp. A) Ručně pomocí stěrky, nebo mixerem (vrtulový mixer 125 ot./min, 2 minuty) tak dlouho mísit, až se tvrdící kapalina s pryskyřicí smíchá na dobrou viskozitu. Na stěnách a na dně nádoby přilepený materiál se rovněž musí dobře promísit. Materiál se musí použít ihned po míchacím pochodu.

Použití

Nejdříve tlakem nanést tenkou adhezni vrstvu. Potom zbytek materiálu nanášet špachtlí (stěrkou) na požadovanou tloušťku vrstvy.

Vytvrzování

Plochy lze po 4 hod. opět mírně namáhat. Dokonalé vytvrzení pro plné zatížení po 24 hod..

Sortiment

DIAMANT coating MM TW je k dispozici v následujících variantách

coating MM TW P 0994 pastovácí
coating MM TW FL 0995 tekutý

TECHNICKÁ DATA

P

FL

Zpracovatelnost(+20°C)	60 min.	
Doba vytvrzení při +20°C	24 hod.	
Specifická hmotnost (g/cm ³)	2,3	2,1
E-Modul DIN 53457(N/mm ²)	3200	
Pevnost v tlaku (N/mm ²)	120	110
Pevnost v tahu	75	77
Pevnost v ohybu (N/mm ²)	89	87
Pevnost ve stříhu (N/mm ²)	22	22,5
Nárazová práce (N/mm ²)	5,2	5,0
Tvrdość (Shore D)	89	87

Odkoušeno pro německý nápojový a potravinářský průmysl

Geprüf für die deutsche Getränke- und Lebensmittelindustrie und den Gebrauch mit Trinkwasser



DIAMANT
The Metalplastic Company

09-TC-37 10018-DE
Unsere Bezeichnungen, Wort, Schrift und andere Verweise, welche nur unvollständig, auch in Bezug auf die Schutzrechte Dritter und bei der IS nicht von eigener Verantwortung der Produkte enthalten sind, sind die Verantwortung der Hersteller der Produkte. Wir gewährleisten die Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Anweisungen, Verordnungen und Lieferbedingungen. Alle technischen Daten sind verbindlich nur für die angegebenen Produkte. Keine Verantwortung für Schäden, die durch die Anwendung unserer Produkte entstehen können. © 2018 Diamant Coatings GmbH